

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX-WP-03
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02.×.×
		第 202 页 共 209 页
(2)嵌缝前,槽口两侧必须清理整洁、干燥。还需用稀释后嵌缝材料或冷底子油满涂槽口,以加强粘结密封效果。 (3)嵌缝油膏应适度掌握其施工厚度以保证填嵌严密、粘结牢固。 ●防水涂料施工质量监理 (1)基层必须干燥,其含水率不超过 6%,表面应洁净、平整,2m 靠尺下空隙不超过 5mm。 (2)防水涂料涂刷的层次、厚度。涂料应分道涂刷,每道的间隔时间,视其涂层表面干燥结膜所需时间而定。涂膜的厚度,应按不同涂料确定。 (3)涂料防水层必须平整、厚度应均匀一致,无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。 (4)油膏嵌缝涂料层的防水质量,需由承建商作试水检验,检验方法同表 3.3.48,经试水检验,以未出现渗漏水及屋面积水为防水质量认可依据。		